

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARATTERISTICHE TECNICHE E NORME INTERNAZIONALI
TECHNICAL CHARACTERISTICS AND INTERNATIONAL STANDARDS
TECHNISCHE MERKMALE UND INTERNATIONALE NORMEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES INTERNATIONALES

Le nostre piastrelle di 1ª scelta sono prodotte e scelte in base alla normativa europea EN ed internazionale ISO. Questa significa che il 95% delle piastrelle contenute nelle confezioni di prima scelta devono avere caratteristiche d'aspetto conformi alla norma; pertanto non devono essere perfette (cosa impossibile per un qualunque prodotto industriale) ma devono avere delle tolleranze contenute entro i limiti della norma. Queste tolleranze e quelle relative alle altre caratteristiche fisiche e chimiche del prodotto sono riportate in calce. La valutazione dell'aspetto della piastrella deve essere fatta osservandola perpendicolarmente da 1 m. di distanza. I difetti delle piastrelle possono essere di due tipi: palesi (visibili già prima della posa, come differenza di tonalità, difetti di superficie, rotture, ecc.) o occulti (non visibili prima della posa). I difetti palesi vanno contestati solo prima della posa. Questo consente al produttore di sostituire eventualmente il materiale difettoso. Qualora l'acquirente o l'installatore decidano comunque la messa in opera, la responsabilità del produttore decade. La responsabilità per difetti occulti, purché contestati entro i termini di legge, è del produttore.

Our 1st choice tiles are manufactured and selected according to European EN and International ISO regulations. This means that 95% of the contents of first choice must have appearance characteristics corresponding to the standards.

Therefore they must not be perfect (which is impossible for any industrial product) but must have tolerances comprised within the standard limits. These tolerances and those concerning the other physical and chemical characteristics of the product are reported below.

The appearance valuation of the tile must be done examining it (perpendicularly) from 1 meter of distance.

Defects of tiles can be of two types: noticeable (already visible before laying, such as color differences, surface defects, fractures, etc) or hidden (not visible before laying). Complaints about noticeable defects may be made only before tiles are laid, allowing the producer to replace any faulty material. However, if the buyer or tile layer decides to proceed with laying, the responsibility of the producer is invalidated. Responsibility for hidden defects, if these are notified within the legal time limits, lies the producer.

Unsere Produkte in 1. Sortierung entsprechen den Europaischen EN- und den internationalen ISO-Normen. Dies bedeutet, daß 95% des Inhaltes einer als "erste Wahl" deklarierten Verpackungseinheit im Aussehen der Norm entsprechen sollen, also nicht perfekt sein müssen (unerreichbar für jegliches industriell hergestellte Produkt), jedoch Toleranzen innerhalb der von der Norm vorgelegten Limita aufweisen dürfen.

Diese Toleranzen, sowie jene bezogen auf weitere physikalische und chemische Eigenschaften des Produktes werden nachfolgend aufgeführt. Das Aussehen der Fliesen sollte beurteilt werden wenn man sie in 1 m. Entfernung in Senkrechter position betrachtet. Fliesen können Mängel zweierlei Typs aufweisen: offensichtliche, schon vor dem Verlegen zu bemerkende Mängel, wie Tonalität-differenzen, Oberflächenfehler, Bruch usw... sowie versteckte, nicht vor der Verarbeitung zu bemerkende Mängel. Offensichtliche Mängel sind vor dem Verlegen zu beanstanden. Dies erlaubt dem Hersteller eventuell das Mängel aufweisende Material zu ersetzen. Sollten der Käufer oder der Fliesenleger sich dennoch für eine Verlegung des zu bemängelnden Materials entscheiden, entfällt die Verantwortung des Produzenten. Verantwortung für versteckte Mängel trägt der Hersteller, jedoch nur bei Beanstandung im Rahmen der gesetzlichen Fristen.

Nos carreaux de 1er choix sont produits et choisis en fonction des normes européennes EN et des normes internationales ISO. Ceci signifie que 95% des carreaux contenus dans les conditionnements de 1er choix doivent avoir les caractéristiques d'aspect conformes aux normes. Ils ne doivent donc pas être parfaits (chose impossible pour tout produit industriel) mais ils doivent avoir des tolérances contenues dans les limites des normes. Ces tolérances et celles relatives aux autres caractéristiques physiques et chimiques du produit sont reportées ci-dessous. L'évaluation de l'aspect du carreau doit être faite en observant celui-ci (perpendiculairement) à un mètre de distance. Les défauts des carreaux peuvent être de deux types: visibles (déjà avant la pose, comme différences de tonalité, défauts de surface, rupture, etc...) ou cachés (non visibles avant la pose). Les défauts visibles ne peuvent être contestés qu'avant la pose. Ceci consent au producteur de remplacer éventuellement le matériel défectueux. Au cas où l'acheteur ou le carreleur décide quand même l'installation, le producteur n'est plus responsable. La responsabilité pour défauts cachés est celle du producteur, à condition que la marchandise soit contestée dans les délais légaux.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO • RECOMMENDATIONS FOR USE • EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH • CONSEILS POUR L'EMPLOI

I risultati delle prove di laboratorio non sono sufficienti a determinare la durata di un pavimento. A parità di calpestio essa è influenzata oltre che dalle caratteristiche tecniche del prodotto, anche dal luogo di impiego e della maggiore o minore presenza di sostanze abrasive. Pertanto consigliamo di scegliere il prodotto con le caratteristiche di resistenza all'usura sufficienti all'utilizzo in base allo schema che segue ma anche di proteggere, ad esempio con l'utilizzo di zerbini, i pavimenti dalla presenza di sabbia o sostanze graffianti.

No laboratory test, however efficient it may be, is sufficient to determine the durability of a product. Apart from the obvious factor of the number of foot contacts, durability can also be influenced by the technical characteristics of the product, the place of installation and the possible presence of abrasive agents. We therefore recommend not only that products should be chosen with resistance characteristics that are sufficient for the intended use, as shown in the following chart, but also that wherever necessary, floors should be protected against sand, grit and other abrasives by the use, for example, of mats.

Die Resultate von Laborversuchen reichen nicht aus, um die Lebensdauer eines Fußbodens zu bestimmen. In gleichem Maße wie durch Begehung, ist er - außer durch die technischen Charakteristiken des Produktes - auch durch den Verwendungsort und die dort vorhandene größere oder geringere Menge schleifender Substanzen beeinflusst. Deshalb empfehlen wir die Auswahl des Produktes nach solchen Haltbarkeitscharakteristiken, wie sie das folgende Schema darlegt, und außerdem, die Fußböden z. B. durch Gebrauch von Fußmatten vor Sand oder kratzenden Substanzen zu schützen.

Les résultats des essais de laboratoire ne peuvent à eux seuls déterminer la durée d'un pavement. A parité de passage, celle-ci, outre à dépendre des caractéristiques techniques du produit, dépend aussi du lieu d'emploi et de la présence plus ou moins importante de substances abrasives. Pour cela, nous conseillons de choisir le produit présentant des caractéristiques de résistance à l'usure en rapport avec l'utilisation à laquelle il est destiné sur la base du schéma reporté ci-après et de protéger les pavements, à l'aide de paillasons ou autre, du sable ou de toute substance pouvant les rayer.













CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gruppo Bla EN 14411_G



Gres porcellanato a tutta massa 20 mm
Through-body porcelain tile 20 mm
Durchgefärbtes Feinsteinzeug 20 mm
Le grès cérame pleine masse 20 mm

due 

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione (1) Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento (4) Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R9 a R13 From R9 to R13 Von R9 bis R13 De R9 à R13	R 11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	C	EN 16165 Annex A
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A326.3:2022
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	GA	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			Multiattributo

Tech Info

Tech Info

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme	
 Carico di rottura medio in posa sopraelevata (2) Average breaking load for raised floor laying Durchschnittlicher bruchlast Bei verlegung auf stelzlager Charge de rupture moyen en pose surélevée	Formato Size Größe Format	Classe Class Klasse Classe		
	60x60	~7,71 KN	2	
	40x80	~11,11 KN	5	
	80x80	~7,4 KN	2	
	60x90	~8,9 KN	3	EN 12825 (carico al centro)
	40x120	~10,99 KN	5	
	60x120	~9,36 KN	4	
	120x120	~7,8 KN	2	
	 Resistenza meccanica (3) Mechanical strenght Mechanische festigkeit Classe d'appellation	60x60	~11,5 KN	U11
		40x80	~7 KN	U7
80x80		~11,6 KN	U11	
60x90		~7,2 KN	U7	EN 1339-F
40x120		~4 KN	U3	
60x120		~5,3 KN	U4	
120x120	~12 KN	U11		

* In conformità con EN1339-F e EN12825 in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita | In compliance with EN1339-F and EN12825 as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued | Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339-F und EN12825 | Conformément au reglement EN1339-F et EN12825 en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.

(1) Indica la elasticità del materiale, misurandone il modulo di resistenza alla flessione. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It refers to the elasticity of the material, measuring the module of bending strength. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Biegefestigkeit: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique l'élasticité du matériau en mesurant son module de résistance à la flexion. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.

(2) Indica la resistenza, in posa sopraelevata come consigliata da catalogo, ad un carico concentrato applicato centralmente. | It shows the resistance, on raised floor laying as suggested by the catalogue, to a concentrated load applied in the middle. | Bruchlast auf Stelzlager: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte hoch gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance, en pose surélevée comme indiqué dans le catalogue, à une charge concentrée appliquée au centre.

(3) Indica la resistenza alla rottura da flessione del prodotto nel suo formato intero. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It shows the breaking resistance through bending of the product in full size. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Bruchlast: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance à la flexion du produit dans son format complet. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.

(4) Indica la resistenza allo scivolamento su di un piano inclinato, sia con le scarpe che a piedi nudi su pavimento bagnato. | It shows the slip resistance over an inclined plane, both with shoes or bare feet on wet floor. | Rutschhemmung im Trocken- (mit Schuhen) sowie im Nass-Bereich (Barfuß). | Indique la résistance au glissement sur un plan incliné, à la fois avec des chaussures et pieds nus sur un sol mouillé.

Dichiarazione di prestazione

No. **001DoP-CDC-Bla**

1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2: Destinazioni di uso : Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3: Nome e indirizzo del fabbricante: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: AVCP : Sistema 4

5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile

6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
Reazione al fuoco	Per Pavimento: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Per Rivestimento: A1	
Cessione di sostanze pericolose, per:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Altro	NPD	
Sforzo di rottura (Spessore $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Sforzo di rottura (Spessore $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per:		
Adesivo cementizio di tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesivo in dispersione	NPD	
Adesivo resine a reazione	NPD	
Cemento	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	

faetano

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi** - Amministratore Delegato

Luogo e data di rilascio

San Clemente 27/07/23



CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Declaration of Performance

No. 001DoP-CDC-BIa

- 1: Unique identification code of the product type :** Dry-Pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$.
- 2: Intended use :** For internal and external walls and floorings.
- 3: Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4: System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) :** 4
- 5: Name and identification number of notified laboratory, if relevant:** not applicable
- 6: Declared performance:**

<u>Essential Characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized Technical Specification</u>
Reaction to fire	For floorings : A1 _{FL}	EN 14411:2012
	For walls : A1	
Release of dangerous substance, for		
Cadmium	NPD	
Lead	NPD	
Other	NPD	
Breaking Strength: (Thickness $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Breaking Strength: (Thickness $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion for:		
Cementitious adhesive, type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dispersion adhesives	NPD	
Reaction resin adhesives	NPD	
Mortar	NPD	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability		
Internal use:	Pass	
External use: (freeze-thaw resistance)	Pass	

faetano

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Luca Costi - CEO

Place and date of issue

San Clemente, 07/27/23

Signature

CERAMICA DELCONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P/IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Déclaration des performances

No. **001DoP-CDC-Bla**

- 1: Code unique d'identification du produit:** Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Usage prévus pour le produit :** Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- 3: Nom et adresse du producteur:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia
- 4: Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) :** Système 4
- 5: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable:** Pas applicable
- 6: Performances déclarées:**

<u>Caractéristiques Essentielles</u>	<u>Performance</u>	<u>Spécification Technique Harmonisée</u>
Réaction au feu	Sol: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Revêtement: A1	
Dégagement des substances dangereux		
Cadmium	NPD	
Plomb	NPD	
Autre	NPD	
Charge de rupture (épaisseur $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Charge de rupture (épaisseur $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Résistance au glissement	NPD	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence		
Mortier colle type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adhésifs en dispersion	NPD	
Colles réactive	NPD	
Mortier	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
Usage intérieur	Résistant	
Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

*La performance du produit indentifiée au point 1 est conforme aux performance déclarées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.*

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Luca Costi - PDG**

San Clemente, le 27/07/23



CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Leistungserklärung

No. 001DoP-CDC-Bla

- 1: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Trockengepresste keramische Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Verwendungszweck(e):** Boden- und Wand-Platten für Innen- und Aussen-Bereiche.
- 3: Name und Kontaktdaten des Herstellers:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia.
- 4: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
- 5: Name und Identifikationsnummer der notifizierten Prüfstelle:** nicht zutreffend
- 6: Erklärte Leistung(en):**

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Brandverhalten - Bodenfliesen	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Brandverhalten - Beschichtung	A1	
Abgabe gefährlicher stoffe:		
Kadmium	NPD	
Blei	NPD	
Sonstiges	NPD	
Bruchlast (Stärke $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Bruchlast (Stärke $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dispersionsklebstoffen	NPD	
Reaktionsharz-Klebstoffen	NPD	
Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
Innenbereich-Anwendung:	Bestanden	
Aussenbereich-Anwendung: (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	Bestanden	

Die Leistung des vorstehenden Produkts (Punkt 1) entspricht den erklärten Leistungen (Punkt 6).
Für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich (Punkt 3).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch: **Luca Costi - Geschäftsführer.**

Ort und Datum der Ausstellung

San Clemente 27/07/2023



Unterschrift

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Dichiarazione di prestazione

No. **001DoP-CDC-Bia-UK**

1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2: Destinazioni di uso : Per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3: Nome e indirizzo del fabbricante: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: AVCP : Sistema 4

5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile

6: Prestazioni dichiarate

<u>Caratteristiche Essenziali</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Specifica Tecnica Armonizzata</u>
Reazione al fuoco	Per Pavimento: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Per Rivestimento: A1	
Cessione di sostanze pericolose, per:		
Cadmio	NPD	
Piombo	NPD	
Altro	NPD	
Sforzo di rottura (Spessore $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Sforzo di rottura (Spessore $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione, per:		
Adesivo cementizio di tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Adesivo in dispersione	NPD	
Adesivo resine a reazione	NPD	
Cemento	NPD	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità per:		
Uso interno	Resistente	
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente	

faetano

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firma a nome e per conto del produttore: **Luca Costi** - Amministratore Delegato

Luogo e data di rilascio

San Clemente 27/07/23


Firma del responsabile

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Declaration of Performance

No. 001DoP-CDC-Bia-UK

- 1: Unique identification code of the product type :** *Dry-Pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$.*
- 2: Intended use :** *For internal and external walls and floorings.*
- 3: Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer :** *Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia*
- 4: System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) :** *4*
- 5: Name and identification number of notified laboratory, if relevant:** *not applicable*
- 6: Declared performance:**

<u>Essential Characteristics</u>	<u>Performance</u>	<u>Harmonized Technical Specification</u>
Reaction to fire	<i>For floorings : A1_{FL}</i>	EN 14411:2012
	<i>For walls : A1</i>	
Release of dangerous substance, for		
<i>Cadmium</i>	<i>NPD</i>	
<i>Lead</i>	<i>NPD</i>	
<i>Other</i>	<i>NPD</i>	
Breaking Strength: (Thickness $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Breaking Strength: (Thickness $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Sliperiness	<i>NPD</i>	
Tactility	<i>NPD</i>	
Bond strength/adesion for:		
<i>Cementitious adhesive, type C2</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<i>Dispersion adhesives</i>	<i>NPD</i>	
<i>Reaction resin adhesives</i>	<i>NPD</i>	
<i>Mortar</i>	<i>NPD</i>	
Thermal shock resistance	<i>Pass</i>	
Durability		
<i>Internal use:</i>	<i>Pass</i>	
<i>External use: (freeze-thaw resistance)</i>	<i>Pass</i>	

faetano

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Luca Costi - CEO

Place and date of issue

San Clemente, 07/27/23

Signature

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Déclaration des performances

No. **001DoP-CDC-BIa-UK**

1: Code unique d'identification du produit: Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

2: Usage prévus pour le produit : Carreaux céramiques pour la pose au mur et au sol, soit pour l'intérieur que pour l'extérieur.

3: Nom et adresse du producteur: Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia

4: Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP) : Système 4

5: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable: Pas applicable

6: Performances déclarées:

<u>Caractéristiques Essentielles</u>	<u>Performance</u>	<u>Spécification Technique Harmonisée</u>
Réaction au feu	Sol: A1 _{FL}	EN 14411:2012
	Revêtement: A1	
Dégagement des substances dangereux		
Cadmium	NPD	
Plomb	NPD	
Autre	NPD	
Charge de rupture (épaisseur $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300\text{ N}$	
Charge de rupture (épaisseur $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700\text{ N}$	
Résistance au glissement	NPD	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence		
Mortier colle type C2	$\geq 1\text{ N/mm}^2$	
Adhésifs en dispersion	NPD	
Colles réactive	NPD	
Mortier	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
Usage intérieur	Résistant	
Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

faetano

La performance du produit indentifiée au point 1 est conforme aux performance déclarées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Luca Costi - PDG**

San Clemente, le 27/07/23

Signature

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783

Leistungserklärung

No. 001DoP-CDC-Bla-UK

- 1: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Trockengepresste keramische Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
- 2: Verwendungszweck(e):** Boden- und Wand-Platten für Innen- und Aussen-Bereiche.
- 3: Name und Kontaktdaten des Herstellers:** Ceramica del Conca S.p.a. - Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italia.
- 4: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
- 5: Name und Identifikationsnummer der notifizierten Prüfstelle:** nicht zutreffend
- 6: Erklärte Leistung(en):**

<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>
Brandverhalten - Bodenfliesen	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Brandverhalten - Beschichtung	A1	
Abgabe gefährlicher stoffe:		
Kadmium	NPD	
Blei	NPD	
Sonstiges	NPD	
Bruchlast (Stärke $\geq 7.5\text{mm}$)	$\geq 1300 \text{ N}$	
Bruchlast (Stärke $< 7.5\text{mm}$)	$\geq 700 \text{ N}$	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:		
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Dispersionsklebstoffen	NPD	
Reaktionsharz-Klebstoffen	NPD	
Mörtel	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit, für:		
Innenbereich-Anwendung:	Bestanden	
Aussenbereich-Anwendung: (Frost-Tauwechselbeständigkeit)	Bestanden	

faetano

Die Leistung des vorstehenden Produkts (Punkt 1) entspricht den erklärten Leistungen (Punkt 6).
Für die Herstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich (Punkt 3).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch: **Luca Costi - Geschäftsführer.**

Ort und Datum der Ausstellung

San Clemente 27/07/2023



Unterschrift

CERAMICA DEL CONCA
47832 - SAN CLEMENTE (RN) Italy
Via Croce, 8
Cod. Fisc. e P. IVA: 00819720400
Tel. 0541-988453 - Fax 0541-988783