










Saxa Gres
THE CIRCULAR FACTORY

PRODUIT/PRODUCT

Grès porcelaine/Porcelain Stoneware

60x60 cm/Épaisseur/Thickness: 3 cm

FICHE TECHNIQUE/ TECHNICAL DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Technical Features		NORME STANDARD EN 14411 Annex G BIA, UGL	NORME Norm	VALEUR MOYENNE Average Value
	Longueur et Largeur Length and width	±0,6%	ISO10545-2	Conforme According
	Épaisseur Thickness	±5%		
	Linéarité Linearity	±0,5%		
	Perpendicularité Wedging	±0,5%		
	Planéité de surface Warpage	±0,5% Max 2 mm		
	Absorption d'eau Water absorption	E≤0,5% Max 0,6%	ISO10545-3	Conforme According
	Résistance à la flexion Flexural strength	Min. 35 N/mm ² Individuellement/Individually min. 32 N/mm ²	ISO10545-4	Résistance à la flexion Flexural strength 51,1 N/mm ²
			UNI EN 1339	U30
	Charge moyenne Average Load	Pas requis Not required	EN 1339	30,8 kN
	Charge de rupture moyenne Average breaking load			51,1
	Résistance au gel Frost Resistance	Requis Required	ISO10545-12	Ingélif Frost-proof
	Résistance aux glissements Assessment of slip resistance	Requis Required	DIN 51-130 DIN 51-09 7	R11
	Perte de plomb et cadmium Lead and Cadmium Discharge	Pas requis Not required	ISO10545-15	Limite de l'instrument At the detection limit

SAXA GRES S.p.a.

Località Selciatella - 03012 Anagni (FR) - tel. 0694805711 – fax 0694805637 - P. IVA – C. F.: IT 02806440604 – REA: FR - 179187