



Saxa Gres
THE CIRCULAR FACTORY









G R E S T O N E[®]
U R B A N P A V I N G S

PRODUIT/PRODUCT

Grès porcelaine/Porcelain Stoneware

60x60 cm/Épaisseur/Thickness: 5 cm

FICHE TECHNIQUE/ TECHNICAL DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Technical Features	NORME STANDARD EN 14411 Annex G BIA, UGL	NORME Norm	VALEUR MOYENNE Average Value
 Longueur et Largeur/Length and width	±0,6%		
Épaisseur/Thickness	±5%		
 Linéarité/Linearity	±0,5%	ISO 10545-2	Conforme/According
Perpendicularité/Wedging	±0,5%		
Planéité de surface/Warpage	±0,5%		
 Absorption d'eau/Water absorption	E≤0,5% Max0,6%	ISO10545-3	Conforme/According
 Charge de compression uniaxiale (N/mm ²) Uniaxial compressive loading (N/mm ²)		UNI EN 1926/2000	150 N mm ²
 Contrainte de rupture moyenne/ Valeur moyenne (N) Average breaking stress / Average Value (N)		ISO 10545-4	Valeurs relatives uniquement au format 60x60 Values related to format only 60x60 ~ 49.000 N
 Résistance au gel Frost Resistance	Requis/Required	ISO10545-12	Ingélib Frost-proof
 Résistance aux glissements Assessment of slip resistance	Requis/Required	DIN 51-130	R11
 Perte de plomb et de cadmium Lead and Cadmium Discharge	Pas requis/Not required	ISO10545-15	Limite de l'instrument At the detection limit

SAXA GRES S.p.a.

Località Selciatella - 03012 Anagni (FR) - tel. 0694805711 – fax 0694805637 - P. IVA – C. F.: IT 02806440604 – REA: FR - 179187