



Saxa Gres
THE CIRCULAR FACTORY

PRODUIT/PRODUCT

Grès porcelaine/Porcelain Stoneware

90x90 Épaisseur/Thickness: 3cm

FICHE TECHNIQUE/ TECHNICAL DATA SHEET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Technical Features		NORME STANDARD EN 14411 Annex G BIA, UGL	NORME Norm	VALEUR MOYENNE Average Value
	Longueur et largeur/Length and width	±0,6%		
	Épaisseur/Thickness	±5%		
	Linéarité/Linearity	±0,5%	ISO10545-2	Conforme/According
	Perpendicularité/Wedging	±0,5%		
	Planéité de surface/Warpage	±0,5% Max 2 mm		
	Absorption d'eau/Water absorption	E≤0,5% Max 0,6%	ISO10545-3	Conforme/According
	Résistance à la flexion Flexural strength	Min. 35 N/mm ² . Individuellement/Individually Min. 32 N/mm ²	ISO10545-4 UNI EN 1339	Résistance à la flexion Flexural strength 38,8N/mm ²
	Charge moyenne KN Average Load Charge de rupture moyenne MPa Average Breaking Load	Pas requis Not required	EN 1339	23,5 kN 39,4
	Résistance au gel Frost Resistance	Requis Required	ISO10545-12	Ingélif Frost-proof
	Résistance aux glissements Assessment of slip resistance	Requis Required	DIN 51-130 DIN 51-097	R11
	Perte de plomb et cadmium Lead and Cadmium Discharge	Pas requis Not required	ISO10545-15	Limite de l'instrument At the detection limit
	Résistance à l'attaque chimique Resistance to chemicals	Requis Required	ISO10545-13 ASTM C 650	GLA-GLA GHA

SAXA GRES S.p.a.

Località Selciatella - 03012 Anagni (FR) - tel. 0694805711 – fax 0694805637 - P. IVA – C. F.: IT 02806440604 – REA: FR - 179187